

料品	R-200X	R-303XE	E-200EM
類型	分散體	分散體	分散體
主成分	酸變性聚烯烴		
固含量(%)	25	20	15
黏度 Zahn Cup#3(S)	9	10	9
溶劑組成	二甲苯	二甲苯 乙酸乙酯	乙酸乙酯 MCH
推薦烘烤溫度(°C)	> 200	> 200	> 120
熱封溫度(°C)	> 180	> 160	> 140
特徵	高耐熱、高固含量	標準	PE接著性

· 表中的數字僅為代表值，並非為規格值。